



FICHA TECNICA

BARNIZ MAR Y MONTAÑA BRILLANTE

Código: 759

Descripción	Barniz sintético brillante con filtros ultravioleta a base de resinas alquídicas y aceites polimerizados.	
Propiedades	* Excelente brillo. * Muy buena resistencia al exterior. * Gran dureza y elasticidad. * Aviva el color y veteado de la madera. * Alta brochabilidad. * Totalmente lavable.	
Usos	**Exterior - Interior** Para el barnizado de toda clase de superficies de madera: puertas, ventanas, persianas, bancos, vallas, muebles, etc. Especialmente para en barnizado de madera expuesta en alta montaña sometida a severas condiciones climáticas, lluvia, sol, nieve, humedad, etc. Los filtros solares y su elevada elasticidad le confieren la máxima resistencia en los climas más duros.	
Colores y tamaños	Incoloro	0,375 L; 0,750 ; 4 L
Características técnicas	<u>Composición</u>	
	Vehículo fijo	Resinas alquídicas y aceites polimerizados.
	Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.
	Aspecto	Brillante
	Densidad	0,90 ± 0,02
	Secado a 23ºC	6 - 8 horas.
	Repintado a 23ºC	Después de 24 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.
	Rendimiento teórico	14 - 20 m²/ litro.
	Valor COV	Valor límite en UE para este producto (**cat. A**/**e**): **500** g/l (2007) y **400** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **395** g/l COV.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u>	
	Útiles de aplicación	Brocha o Pistola aerográfica.
	Disolvente	Disolvente para sintéticos y grasos o White Spirit.
	Dilución	Listo al uso para brocha, para pistola diluir convenientemente.
	Limpieza de utensilios	Disolvente para sintéticos y grasos o Limpiador Multiuso.
	Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
	<u>Sistema de aplicación</u>	
	Preparación previa	La madera debe estar seca, limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.
	Superficies nuevas	**Madera exterior** Aplicar previamente una capa de Bruxyl Fondo Protector. **Madera interior** Sellar la madera con Laca Tapaporos Brulac.
	Acabado	Aplicar dos o tres capas de Barniz Mar y Montaña Brillante.

	Superficies pintadas	Si el barniz antiguo está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Barniz Mar y Montaña Brillante. Si el barniz antiguo esta en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Observaciones Para obtener la máxima resistencia en exterior deberá aplicarse tres capas de Barniz Mar y Montaña Brillante. Para la obtención de un acabado impecable, lijar suavemente entre capas con papel de lija fino.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 06/09









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**